



# zandleven coatings

Korrosionsschutzklassen gemäß ISO 12944-5:2018

Schutzdauer	Systemnr.	Gruppe	Produkt	ISchichtdicke	
C3	1	AK	Zancor SF-X	80 m	
		AK	Zancor ZF-xx	40 m	
		Gesamt		120 m	
	1 - 7 Jahre	2	EP	Monopox Metalcoat ZL 70	80 m
			PUR	Polyfinish MU-DL	40 m
			Gesamt		120 m


7 - 15 Jahre	1	EP	Monopox Metalcoat ZL 70	80 m
		PUR	Polyfinish HS	80 m
		Gesamt		160 m
	2	EP	Monopox Metalcoat ZL 70	100 m
		PUR	Polyfinish HS	60 m
		Gesamt		160 m

15 - 25 Jahre	1	EP	Acraton HS-U	120 m
		PUR	Polyfinish HS	80 m
		Gesamt		200 m
	2	EP	Monopox LG Micro Zink	40 m
		EP	Monopox Metalsealer	60 m
		PUR	Polyfinish HS	60 m
		Gesamt		160 m

> 25 Jahre	1	EP	Monopox ZF Universal	80 m
		EP	Monopox HB coating	100 m
		PUR	Polyfinish HS	60 m
		Gesamt		240 m
	2	EP	Acraton HS-U	160 m
		PUR	Polyfinish HS	120 m
		Totaal		280 m
	3	EP	Monopox LG Micro Zink	40 m
		EP	Monopox Metalsealer	80 m
		PUR	Polyfinish HS	80 m
		Gesamt		200 m

Diese Daten sind nach bestem Wissen erstellt und waren zum Datum der Ausgabe korrekt. Diese Hinweise sind unverbindlich, da die Wahl der Produkte unter Umständen beim Verarbeiten von den Systemen außerhalb unserer Beurteilung liegen. Dieses Dokumentationsblatt wird bei Änderungen nicht automatisch ersetzt.

Stand: 2-7-2018



All our offers, contracts, deliveries, services and all correspondence, including email, are subject to the General Terms and Conditions of Delivery from the branch organisation of the Paint Printing ink Industry (VVFV) of 2003 which are deposited at the office of the Clerk of the District Court of Amsterdam; number and date on request. They are an integral part of all contracts that we conclude with our contractual partners for the deliveries and services we offer. Of the Uniform Sales conditions deviating purchasing conditions of the buyer will not be accepted by us. See Article 1 of the Uniform Sales conditions on [www.zandleven.com](http://www.zandleven.com)

