



zandleven coatings

! volg de voorbehandelingsvoorschriften : zie [www.zandleven.com / engineering](http://www.zandleven.com/engineering)
de technische begeleidingsbladen: A6 voorbehandeling constructiestaal
A4 algemene richtlijnen voor staalconservering

! werk altijd met de laatste versie van het technisch data sheet

! controleer, beoordeel en registreer

- coatingadvies
- batchnummers
- houdbaarheidsdatum
- kleur
- de juiste componenten *(indien 2 K producten)*
- juiste verharder
- juiste verdunning
- straalreinheid
- straalruwheid
- ruwheidscorrectie *(tenzij anders overeengekomen)*
- meet dauwpunt vóór applicatie
- meet het klimaat tijdens drogen *(temperatuur en relatieve luchtvochtigheid)*
- meet de natte laagdikte
- meet de droge laagdikte
- beoordelen van meetwaarden volgens 80/20 regel, *(tenzij anders overeengekomen)*
- kalibratie van meetapparatuur

Lucht-temperatuur in °C	Dauwpunt in °C bij een relatieve vochtigheid van:								
	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
0	-9,2	-8,0	-6,8	-5,8	-4,8	-3,9	-3,0	-2,2	-1,4
1	-8,3	-7,0	-5,9	-4,8	-3,9	-2,9	-2,1	-1,2	-0,5
2	-7,4	-6,1	-5,0	-3,9	-2,9	-2,0	-1,1	-0,3	0,5
3	-6,4	-5,2	-4,0	-2,9	-1,9	-1,0	-0,1	0,7	1,5
4	-5,5	-4,2	-3,1	-2,0	-1,0	0,0	0,9	1,7	2,5
5	-4,6	-3,3	-2,1	-1,0	0,0	0,9	1,8	2,7	3,5
6	-3,7	-2,4	-1,2	-0,1	0,9	1,9	2,8	3,7	4,5
7	-2,7	-1,4	-0,2	0,9	1,9	2,9	3,8	4,6	5,5
8	-1,8	-0,5	0,7	1,8	2,9	3,8	4,8	5,6	6,5
9	-0,9	0,4	1,6	2,8	3,8	4,8	5,7	6,6	7,4
10	0,0	1,4	2,6	3,7	4,8	5,8	6,7	7,6	8,4
11	1,0	2,3	3,5	4,7	5,7	6,7	7,7	8,6	9,4
12	1,9	3,2	4,5	5,6	6,7	7,7	8,7	9,6	10,4
13	2,8	4,2	5,4	6,6	7,7	8,7	9,6	10,5	11,4
14	3,7	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,4
15	4,7	6,0	7,3	8,5	9,6	10,6	11,6	12,5	13,4
16	5,6	7,0	8,2	9,4	10,5	11,6	12,5	13,5	14,4
17	6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,5	14,5	15,3
18	7,4	8,8	10,1	11,3	12,4	13,5	14,5	15,4	16,3
19	8,3	9,7	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5	16,4	17,3
20	9,3	10,7	12,0	13,2	14,4	15,4	16,4	17,4	18,3
21	10,2	11,6	12,9	14,2	15,3	16,4	17,4	18,4	19,3
22	11,1	12,5	13,9	15,1	16,3	17,4	18,4	19,4	20,3
23	12,0	13,5	14,8	16,1	17,2	18,3	19,4	20,3	21,3
24	12,9	14,4	15,8	17,0	18,2	19,3	20,3	21,3	22,3
25	13,9	15,3	16,7	18,0	19,1	20,3	21,3	22,3	23,2
26	14,8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,2	22,3	23,3	24,2
27	15,7	17,2	18,6	19,9	21,1	22,2	23,3	24,3	25,2
28	16,6	18,1	19,5	20,8	22,0	23,2	24,2	25,2	26,2
29	17,5	19,0	20,4	21,8	23,0	24,1	25,2	26,2	27,2
30	18,4	20,0	21,4	22,7	23,9	25,1	26,2	27,2	28,2



dit document is te downloaden op www.zandleven.com/protective onder zie ook

