

zandleven coatings

Corrosie classificatie volgens ISO 12944:2018

Beschermingsduur	Systeemnr.	Туре	Product	laagdikte
C4				
	1	EP	Metalcoat ZL70	60 µm
		PUR	Polyfinish HS	60 µm
1 - 7 jaren			Totaal	120 µm
	2	EP	Acraton HS-U	160 µm
			Totaal	160 µm
	3	PA	Polyfinish Aspartic 80-75	120 µm
			Totaal	120 µm
	4	EP	Acraton WV-ZF	60 µm
		PUR	Polyfinish H2O	60 µm
			Totaal	120 µm

	1	EP	Monopox ZF Universal	70 µm
		EP	Monopox HB coating	70 µm
		PUR	Polyfinish HS	60 µm
7 - 15 jaren			Totaal	200 µm
	2	EP	Acraton HS-U	120 µm
		PUR	Polyfinish HS	60 µm
			Totaal	180 µm
	3	EP	Acraton WV-ZF	70 µm
		EP	Acraton WV-HB	70 µm
		AY	Acrylex AE	40 µm
			Totaal	180 µm
	4	EP	Acraton WV-ZF	60 µm
		EP	Acraton WV-HB	60 µm
		AY	Polyfinish H2O	60 µm
			Totaal	180 µm



	1	EP	Monopox ZF Universal	80 µm
		EP	Acraton HS-U	100 µm
15 - 25 jaren		PUR	Polyfinish HS	60 µm
			Totaal	240 µm
	2	EP	Monopox LG Micro Zink	40 µm
		EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		PUR	Polyfinish HS	80 µm
			Totaal	200 µm
	3	EP	Monopox Premium	80 µm
		EP	Monopox Premium	100 µm
		PUR	Polyfinish HS	60 µm
			Totaal	240 µm
	4	EP	Monopox SF-HB	80µm
		EP	Monopox HB coating	100 µm
		PUR	Polyfinish HS	60 µm
			Totaal	240 µm
	5	PUR	Polyfinish MC zink HS	80 µm
		PA	Polyfinish Aspartic 80-75	160 µm
			Totaal	240 µm



1	EP	Acraton HS-U	120 µm
	EP	Acraton HS-U	120 µm
	PUR	Polyfinish HS	60 µm
		Totaal	300 µm
2	EP	Acraton HS 400	240 µm
	PUR	Polyfinish HS	80 µm
		Totaal	320 µm
3	EP	Monopox Micro Zink	40 µm
	EP	Acraton HS-U	160 µm
	PUR	Polyfinish HS	80 µm
		Totaal	260 µm
4	EP	Monopox Metalcoat ZL70	70 µm
	EP	Acraton HS-U	170 µm
	PUR	Polyfinish HS 65-55	55 µm
		 Totaal	295 µm
5	PUR	Polyfinish MC Zink HS	80 µm
	EP	Monopox Metalsealer	100 µm
	PUR	Polyfinish HS	80 µm
		Totaal	260 µm
	3	EP PUR 2 EP PUR 3 EP EP PUR 4 EP EP PUR 5 PUR EP	EP Acraton HS-U PUR Polyfinish HS Totaal 2 EP Acraton HS 400 PUR Polyfinish HS Totaal 3 EP Monopox Micro Zink EP Acraton HS-U PUR Polyfinish HS Totaal 4 EP Monopox Metalcoat ZL70 EP Acraton HS-U PUR Polyfinish HS 65-55 Totaal 5 PUR Polyfinish MC Zink HS EP Monopox Metalsealer PUR Polyfinish HS

De hierboven vermelde systemen zijn voorbeeldsystemen. In veel gevallen wordt er gevraagd om specifieke eisen door een opdrachtgever en/of applicateur. Voor een op maat gemaakt advies kunt u zich wenden tot onze technische afdeling.

Versiedatum: 1-2-2024

