



zandleven coatings

POLYFINISH® ZL-HS

polyurethaan

Een twee componenten, gemodificeerde, high solid polyurethaancoating.

- Hoge slijtweerstand en zeer goede buitenduurzaamheid.
- Een hoog vaste stof gehalte welke resulteert in een laag VOS-gehalte waardoor dit product voldoet aan de richtlijnen geldend vanaf 2007.
- Bestand tegen water en kortstondig contact met organische en anorganische zuren en alkaliën.

Toepassing

- Als chemicaliën bestendige, slag- en stootvaste coating voor betonnen ondergronden, cementgebonden dekvloeren, laadperrons, productieruimten, garages, viaducten, bruggen en andere betonconstructies.

Fysische eigenschappen bij 20 °C

Uiterlijk	Half-glanzend (glansgraad ca. 55 GU, kleurafhankelijk)
Kleur	RAL-kleuren
Dichtheid	ca. 1,35 kg/ltr. (gemengd product, kleurafhankelijk)
Vaste stofgehalte	ca. 67 volume % (gemengd product, kleurafhankelijk)
VOS	ca. 290 gr./ltr. (vluchtige organische stoffen)
Aanbevolen laagdikte	100 - 150 µm droge laagdikte per laag 150 - 225 µm natte laagdikte per laag (onverdund)
Theoretisch rendement (bij levering)	Bij 100 µm droge laagdikte 6,7 m²/ltr.
Practisch rendement	Afhankelijk van een aantal factoren, zoals objectvorm, profiel van de ondergrond, applicatiemethode, applicatieomstandigheden en ervaring. Enkele richtlijnen zijn: Kwast/roller : 85-90% van het theoretisch rendement Spuiten : 50-70% van het theoretisch rendement
Vlampunt ISO 1523	Basiscomponent 29 °C Verharder 2V6 38 °C Verdunning JFG 253 28 °C
Temperatuurbestendigheid	120 °C droge belasting
Houdbaarheid	tenminste 12 maanden mits in gesloten emballage en opgeslagen in een droge en koele locatie

Droog/curing eigenschappen

Voor droge laagdikte tot 100 µm
Stofdroog
Volledige doorharding

Ondergrond-temperatuur:			
30 °C	20 °C	10 °C	5 °C
1 uur	1½ uur	3 uur	4 uur
4 dagen	7 dagen	10 dagen	14 dagen
8 uur	12 uur	24 uur	40 uur
10 dagen	14 dagen	1 maand	3 maanden
*)Verlenging hiervan kan worden bereikt door zorgvuldige reiniging en opruiming van het coating product.			
Bij de droogtijden zijn de laagdikten, ventilatie, temperatuur en relatieve vochtigheid van invloed.			

Overschilderbaar:
Minimum interval
Maximum interval *



Applicatie-instructies

Mengverhouding	Volume: basiscomponent-verharder 2V6 82,5:17,5 Gewicht: basiscomponent-verharder 2V6 86,5:13,5
Menginstructies	Basiscomponent en verharder behoren bij temperaturen boven 10 °C te worden gemengd en verwerkt. Bij lagere temperaturen is extra verdunning nodig, wat een geringe weerstand tegen zakken geeft en waarbij uitharding wordt vertraagd. De componenten moeten homogeen worden gemengd, met een mechanische menger (let op wand en bodem).
Inductietijd	De mengverhouding moet nauwkeurig worden aangehouden, in het bijzonder wanneer slechts een deel van de verpakking wordt gebruikt. Bij 20 °C niet noodzakelijk Bij 10 °C minimaal 10 minuten
Verwerkingstijd na menging	20 liter verpakking: ca. 6 uur bij 10 °C ca. 3 uur bij 20 °C ca. 2 uur bij 30 °C
Optimale verwerkings-omstandigheden	Temperatuur : 15 – 25 °C Luchtvochtigheid : 40 – 75%
Hiervan afwijkende omstandigheden kunnen leiden tot veranderde technische en esthetische eigenschappen.	
Polyfinish ZL-HS aanbrengen met een kortharige, niet-pluizende 2-componenten nylon vachtroller.	

Verwerking

Type verdunning	Kwast/roller
Hoeveelheid verdunning	JFG 253
	0 – 5 vol. %
Typische droge laagdikte	150 µm
Reiniging gereedschap	Verdunning JFG 253

Ondergrondcondities

Beton	Betonnen ondergronden moeten mechanisch voorbehandeld worden d.m.v. stofarm stralen om de cementshuid te verwijderen en een geruwd oppervlak te verkrijgen. Beton- en cement ondergronden dienen voldoende droog zijn, vochtgehalte < 4%. Sterk zuigende ondergronden impregneren met verdunde Polyfinish ZL-HS Reparaties uitvoeren met epoxymortel
-------	---



zandleven coatings

POLYFINISH® ZL-HS

polyurethaan

Producteigenschappen

De temperatuur van het oppervlak moet tenminste 3 °C boven het dauwpunt zijn.

Indien de ondergrondtemperatuur onder de 5 °C is, mag applicatie niet worden uitgevoerd.

Gelet op de aanwezigheid van oplosmiddelen in de verf en de eventueel benodigde spuitverdunding zal bij verwerking in een afgesloten ruimte toereikende ventilatie aanwezig moeten zijn.

De esthetische eigenschappen kunnen negatief worden beïnvloed door condensatie welke optreedt tijdens het applicatie proces of het volledige droog- en verhardingsproces. Dit geldt tevens voor lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid tijdens de droogfase.

Kleuren/Kleuren stabiliteit:

Bepaalde loodvrije rode en gele kleuren kunnen verkleuren wanneer ze worden blootgesteld aan een chloorhoudende omgeving. Om volledige dekking te krijgen, kan een extra laag nodig zijn, vooral bij sommige loodvrije kleuren in b.v. rood, oranje, geel en groen.

De glansgraad en oppervlaktestructuur zijn afhankelijk van de applicatietechniek. Hierdoor zijn verschillen in uiterlijk van de coating bij het gebruik van verschillen applicatie technieken niet uit te sluiten.

De maximum te behalen laagdikte van dit product kan middels kwast/roller worden behaald, overige applicatie technieken resulteren in een lagere laagdikte waardoor er meerdere arbeidgangen noodzakelijk kunnen zijn om de vereiste laagdikte te behalen.

Voorafgaand aan het toepassen van dit product dient men er zich van te overtuigen dat de ondergrond voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Dit betekent minimaal dat deze schoon en droog is. Olie, vet, zouten, overig vuil en residuen van dampen dienen te worden verwijderd.

Grote overschrijding van de aanbevolen droge laagdikte wordt afgeraden. Hierdoor wordt het curingsmechanisme en alle hieruit voortvloeiende eigenschappen negatief beïnvloed

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad

Ventilatievoorschriften

Benodigde minimale hoeveelheid lucht om te voldoen aan:

	BGW	10 % LEL
Polyfinish ZL- HS	1110 m³/ltr.	59 m³/ltr.
Verdunding JFG 253	3680 m³/ltr.	149 m³/ltr.

BGW = Bedrijfsgrenswaarde

LEL = Lower Explosion Limit

Zie ook het veiligheidsinformatieblad

Raadpleeg altijd de bijbehorende documentatiebladen (te downloaden van www.zandleven.com)

- A1 etikettering
- A2 fysische gegevens
- A5 algemene richtlijnen voor Acraton (op beton en staal)
- veiligheids-informatieblad
- informatie verharders en verdunners
- toeslagen kleurcategorieën
- verkoop & leveringsvoorwaarden



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.