



zandleven coatings

ACRATON® HS Premium

epoxid

Ein 2- Komponenten high solid Epoxidharz-Grundierung/Deckanstrich ausschließlich pigmentiert mit nicht-hyroskopische inerten Füllstoffen.

- Aufzutragen in hohen Schichtdicken.
- Hervorragende hohe Elastizität und ein guter mechanischer Widerstand.
- Beständig gegen kurzfristige Belastung durch eine umfassende Reihe von Chemikalien.

Anwendung als heavy-duty Grundierung/Deckschicht an Stahlkonstruktionen in aggressiver Industrie- und Seeklimaatmosphäre wie Spundwände, Schleusentore und Schiffswände.

- Auch wenn sich die Stahlkonstruktion eine lange Zeit im Außenbereich befunden hat, ist es möglich, diese mit fast jedem Farbsystem zu überstreichen.
- Getestet nach Impedanzmessung (EIS)
- Bei der Anwendung als Deckanstrich im Außenbereich kann Kreidung entstehen.

Physikalische Daten

Glanz	Halbglanz (Glanzgrad ca. 50 GU, farntonabhängig)
Farbe	RAL Farbtöne und Aluminium
Dichte	ca. 1,40 kg/l (Gemisch-Produkt, farntonabhängig)
Feststoffgehalt	ca. 80 Vol.% (Gemisch-Produkt, farntonabhängig)
VOC	ca. 175 g/l (flüchtige organische Verbindungen)
Empfohlene Schichtdicke	100-250 µm Trockenschichtdicke pro Schicht 125-315 µm Nassschichtdicke pro Schicht (nicht verdünnt)
Theor. Anstrichmittelverbrauch	Bei 100 µm Trockenschichtdicke 8,0 m ² /l. Bei 250 µm Trockenschichtdicke 3,2 m ² /l.
Prakt. Anstrichmittelverbrauch	Abhängig von vielen Faktoren z.B. Objektform, Flächenprofil, Auftragsverfahren, Auftragsumstände und Erfahrung. Einige Richtlinien sind: Pinsel/Farbroller : 85-90% theor. Anstrichmittelverbrauch Spritzen : 50-70% theor. Anstrichmittelverbrauch
Flammpunkt ISO 1523	Basiskomponente 35°C Härter 2V41 29°C Verdünnung FGM 631 26°C Verdünnung WTD 107 14°C
Temperaturresistenz	120°C Dauerbelastung ohne Witterungseinfluss.
Haltbarkeit	Mindestens 12 Monate, vorausgesetzt, dass es in der original verschlossenen Verpackung an einer trockenen und kühlen Stelle gelagert ist.

Trockenzeiten

Trockenschichtdicke bis 200 µm Staubtrocken	30°C	20°C	10°C	5°C
	1 Std.	2 Std.	3 Std.	5 Std.
Transportierbar	8 Std.	16 Std.	24 Std.	48 Std.
Völlige Harttrocknung nach Überstreichbar:	3 Tagen	5 Tagen	8 Tagen	14 Tagen
Minimaler Zeitraum	5 Std.	8 Std.	16 Std.	24 Std.
Maximaler Zeitraum *	5 Tagen	10 Tagen	21 Tagen	30 Tagen

* Falls das maximale Überstreichbarkeitsintervall überschritten wurde, ist Anrauen der Oberfläche notwendig, um die Zwischenhaftung sicherzustellen.
Bei den Trockenzeiten sind die Schichtdicken, Belüftung, Temperatur und relative Feuchtigkeit von großer Bedeutung.



Verarbeitungsrichtlinien

Mischungsverhältnis	Volumen: Basiskomponente-Härter 2V41 Gewicht: Basiskomponente-Härter 2V41	78,5:21,5 85:15
Mischungsinstruktionen	Basiskomponente und Härter müssen bei Temperaturen von 10°C oder höher gemischt werden. Bei niedrigeren Temperaturen ist eine zusätzliche Verdünnung erforderlich, welche den Schichtdickenbereich negativ beeinflusst und die Aushärtung verzögert. Die Basiskomponente vor Gebrauch gut aufrühren, dann den Härter zugeben und - möglichst mit einem elektrischen Rührer - gründlich mischen. Boden und Gefäßwände müssen auch erfasst werden.	
Induktionszeit	Bei 20°C nicht notwendig Bei 10°C mindestens 10 Minuten	
Verarbeitungszeit nach Mischung	20 Liter Gebinde:	Ca. 3 Stunden bei 10°C Ca. 2 Stunden bei 20°C Ca. 1 Stunde bei 30°C
Applikationsbedingungen	Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit	: 15 – 25°C : 40 – 75%

Verarbeitung

Verdünnungstyp	Airless spray	Luftspritzpistole	Pinse/Farbroller
Menge der Verdünnung (Abhängig von Anwendung und Anlage)	FGM 631 / WTD 107	FGM 631 / WTD 107	FGM 631/WTD 107
Düsengröße	0–15 Vol.%	5–20 Vol.%	0–5 Vol.%
Spritzdruck	0,48 – 0,53 mm 0,019 – 0,021 Inch	2,0 – 2,5 mm	
Maximale Trockenschichtdicke	170 – 200 bar	3 – 4 bar	
Werkzeugreinigung	125-250 µm	100-175 µm	75-125 µm
	FGM 631 / WTD 107		

Oberflächenbedingungen

Stahl

Neuer Stahl:
Strahlen gemäß ISO-Norm 8501-1:1988 Sa 2½.
Rauheitsbild etwa Ra 10-12 µm, Rz 50-60 µm.
Die Oberflächen müssen sauber und trocken sein.
Ausbesserung und Wartung:
Die Oberflächen sorgfältig reinigen, entweder mit einem richtigen Reinigungsmittel oder Dampfstrahlreinigung. Salze und andere wasserlösliche Verschmutzungen mittels Abspritzen mit Wasser unter Hochdruck entfernen.
Rost usw. entweder mit Wasserstrahlen Sa 2½ oder mechanischer Entrostung bis St. 2-3 entfernen.
Auf einer sauberen Oberfläche das empfohlene Anstrichsystem auftragen.

- Mechanisch oder handentrostet gibt im Vergleich mit (Wasser)strahlen eine schlechtere Qualität und resultiert meistens in einer kürzeren Schutzdauer des aufgetragenen Anstrichsystems.



zandleven coatings

ACRATON® HS Premium

epoxid

Produkteigenschaften

Die Temperatur der Oberfläche muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der Luft liegen

Wenn der Stahl Temperatur unter 5°C darf nicht Anwendung ausgeführt werden.

Wenn die Verarbeitung in einem geschlossenen Raum stattfindet, muss kontinuierlich Frischluft zugeführt werden um Lösemitteldämpfe zu entfernen, mit Rücksicht auf Härtung, Gesundheit und Sicherheit

Bei niedrigen Temperaturen mit ein hoher Luftfeuchtigkeit können Aminen auftreten. Präsenz kann zu Haftungsproblemen führen. Vor dem Aufbringen der nächsten Schicht sollte überwacht werden.

Die ästhetischen Eigenschaften können durch Kondensation von Luftfeuchte während oder unmittelbar nach dem Aufbringen zu einer matten Oberfläche und einer minderwertigen Beschichtung führen.

Eine vorzeitige Belastung durch Wasser (z.B. Regentropfen) verursacht Verfärbungen, insbesondere bei dunklen Farbtönen und niedrigen Temperaturen.

Da das Produkt auf Basis von Epoxid-Technologie basiert ist, wird eine pflegende Deckbeschichtung mit guter Glanzhaltung und Farbtonbeständigkeit benötigt, dann ist das Produkt mit empfohlenen Deckbeschichtungsstoffen zu überarbeiten.

Die maximale Schichtdicke einer Schicht lässt sich am besten durch Airless-Spritzen erzielen. Mit anderen Verarbeitungsmethoden ist die erforderliche Schichtdicke meist nicht erreichbar. Bei Verarbeitung durch Druckluftspritzen können zur Erzielung der maximalen Schichtdicke mehrere Kreuzgänge erforderlich sein.

Sicherheitsinformationen

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Belüftungsvorschriften

Benötigte minimale Menge Luft zur Erfüllung von:		
	MAK	10 % LEL
Acraton HS-Premium	1150 m³/l	42 m³/l
Verdünnung FGM 631	3995 m³/l	160 m³/l
Verdünnung WTD 107	4085 m³/l	168 m³/l

MAK = Maximale Akzeptierte Konzentration
LEL = Lower Explosion Limit
Siehe auch Sicherheitsdatenblatt.

Sonstige Technische Informationen: (download von www.zandleven.com)

- A1 Etikettierung von Farbprodukten innerhalb der EG
- A2 Fysische Daten
- A4 Die allgemeinen Richtlinien für die Stahlkonservierung
- A6 Vorbehandlung von Baustahl

Diese Daten sind nach bestem Wissen erstellt und waren am Datum der Ausgabe korrekt. Diese Hinweise sind unverbindlich, da die Wahl des Produktes unter Umständen beim Verarbeiten von den Systemen außer unserer Beurteilung fallen. Dieses Dokumentationsblatt wird bei Änderungen nicht automatisch ersetzt. Der deutschsprachige Text ist eine Übersetzung. In Zweifelsfällen ist der niederländische Originaltext verbindlich.

