



ACRATON® BARRIER

epoxid

Ein 2- Komponenten high solid Epoxidharzanstrich.

- Aufzutragen in hohen Schichtdicken.
- Hervorragende hohe Elastizität und ein guter mechanischer Widerstand.
- Bietet extrem guten Korrosionsschutz und herausragende Abriesbeständigkeit.
- Beständig gegen kurzfristige Belastung durch eine umfassende Reihe von Chemikalien.

Anwendung als Grundierung/Deckschicht an Stahlkonstruktionen in aggressiver Industrie- und Seeklimaumphäre wie Spundwände, Schleusentore und Schiffswände.

- Bei der Anwendung als Deckanstrich im Außenbereich kann Kreidung entstehen.

Physikalische Daten

Glanz	Halbglanz
Farbe	Grau und rotbraun
Dichte	ca. 1,35 kg/l (Gemisch-Produkt, farbtonabhängig)
Feststoffgehalt	ca. 80 Vol.% (Gemisch-Produkt, farbtonabhängig)
VOC	ca. 194 g/l (flüchtige organische Verbindungen)
Empfohlene Schichtdicke	100-300 µm Trockenschichtdicke pro Schicht 125-375 µm Nassschichtdicke pro Schicht (nicht verdünnt)
Theor. Anstrichmittelverbrauch	Bei 100 µm Trockenschichtdicke 8,0 m²/l. Bei 300 µm Trockenschichtdicke 2,7 m²/l.
Prakt. Anstrichmittelverbrauch	Abhängig von vielen Faktoren z.B. Objektform, Flächenprofil, Auftragsverfahren, Auftragsumstände und Erfahrung. Einige Richtlinien sind: Pinsel/Farbroller : 85-90% theor. Anstrichmittelverbrauch Spritzen : 50-70% theor. Anstrichmittelverbrauch
Flammpunkt ISO 1523	Basiskomponente 30 °C Härter 2V37 35 °C Verdünnung FGM 631 26 °C Verdünnung WTD 107 14 °C
Temperaturresistenz	120 °C Dauerbelastung ohne Witterungseinfluss.
Haltbarkeit	Mindestens 12 Monate, vorausgesetzt, dass es in der original verschlossenen Verpackung an einer trockenen und kühlen Stelle gelagert ist.

Trockenzeiten

Trockenschichtdicke bis 175 µm	30 °C	20 °C	10 °C
Staubtrocken	1 Std.	2 Std.	4 Std.
Transportierbar	16 Std.	20 Std.	24 Std.
Völlige Harttrocknung nach Überstreichbar:	3 Tagen	5 Tagen	8 Tagen
Minimaler Zeitraum	8 Std.	16 Std.	24 Std.
Maximaler Zeitraum *	5 Tagen	10 Tagen	21 Tagen

* Falls das maximale Überstreichbarkeitsintervall überschritten wurde, ist Anrauen der Oberfläche notwendig, um die Zwischenhaftung sicherzustellen.

Bei den Trockenzeiten sind die Schichtdicken, Belüftung, Temperatur und relative Feuchtigkeit von großer Bedeutung.



Verarbeitungsrichtlinien

Mischungsverhältnis

Volumen:	Basiskomponente-Härter 2V37	75:25
Gewicht:	Basiskomponente-Härter 2V37	83:17

Mischungsinstruktionen

Basiskomponente und Härter müssen bei Temperaturen von 10°C oder höher gemischt werden. Bei niedrigeren Temperaturen ist eine zusätzliche Verdünnung erforderlich, welche den Schichtdickenbereich negativ beeinflusst und die Aushärtung verzögert.
Die Basiskomponente vor Gebrauch gut aufrühren, dann den Härter zugeben und - möglichst mit einem elektrischen Rührer - gründlich mischen. Boden und Gefäßwände müssen auch erfasst werden.

Induktionszeit

Bei 20°C nicht notwendig
Bei 10°C mindestens 10 Minuten

Verarbeitungszeit nach Mischung

20 Liter Gebinde:	Ca. 4 Stunden bei 10°C
	Ca. 2 Stunden bei 20°C
	Ca. 1 Stunde bei 30°C

Applikationsbedingungen

Temperatur	: 15 – 25°C
Relative Luftfeuchtigkeit	: 40 – 75%

Verarbeitung

Verdünnungstyp

Airless spray	Luftspritzpistole	Pinsel/Farbroller
FGM 631 / WTD 107	FGM 631 / WTD 107	FGM 631/WTD 107
0–5 Vol.%	5–20 Vol.%	0–5 Vol.%

Menge der Verdünnung
(Abhängig von Anwendung und Anlage)

0,48 – 0,53 mm 0,019 – 0,021 Inch	2,0 – 2,5 mm
170 – 200 bar	3 – 4 bar
125-250 µm	100-175 µm
Werkzeugreinigung	75-125 µm
FGM 631 / WTD 107	

Düsengröße

Spritzdruck	3 – 4 bar
Maximale Trockenschichtdicke	100-175 µm
Werkzeugreinigung	75-125 µm
FGM 631 / WTD 107	

Oberflächenbedingungen

Stahl

Neuer Stahl:
Strahlen gemäß ISO-Norm 8501-1:1988 Sa 2½.
Rauheitsbild etwa Ra 10-12 µm, Rz 50-60 µm.
Die Oberflächen müssen sauber und trocken sein.
Ausbesserung und Wartung:
Die Oberflächen sorgfältig reinigen, entweder mit einem richtigen Reinigungsmittel oder Dampfstrahlreinigung. Salze und andere wasserlösliche Verschmutzungen mittels Abspritzen mit Wasser unter Hochdruck entfernen. Rost usw. entweder mit Wasserstrahlen Sa 2½ oder mechanischer Entrostung bis St. 2-3 entfernen.
Auf einer sauberen Oberfläche das empfohlene Anstrichsystem auftragen.
▪ Mechanisch oder handentrosten gibt im Vergleich mit (Wasser)strahlen eine schlechtere Qualität und resultiert meistens in einer kürzeren Schutzdauer des aufgetragenen Anstrichsystems.



Produkteigenschaften

Die Temperatur der Oberfläche muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt der Luft liegen

Wenn der Stahl Temperatur unter 5 °C darf nicht Anwendung ausgeführt werden.

Wenn die Verarbeitung in einem geschlossenen Raum stattfindet, muss kontinuierlich Frischluft zugeführt werden um Lösemitteldämpfe zu entfernen, mit Rücksicht auf Härtung, Gesundheit und Sicherheit

Bei niedrigen Temperaturen mit ein hoher Luftfeuchtigkeit können Aminen auftreten. Präsenz kann zu Haftungsproblemen führen. Vor dem Aufbringen der nächsten Schicht sollte überwacht werden.

Die ästhetischen Eigenschaften können durch Kondensation von Luftfeuchte während oder unmittelbar nach dem Aufbringen zu einer matten Oberfläche und einer minderwertigen Beschichtung führen.

Eine vorzeitige Belastung durch Wasser (z.B. Regentropfen) verursacht Verfärbungen, insbesondere bei dunklen Farbtönen und niedrigen Temperaturen.

Da das Produkt auf Basis von Epoxid-Technologie basiert ist, wird eine pflegende Deckbeschichtung mit guter Glanzhaltung und Farbtonbeständigkeit benötigt, dann ist das Produkt mit empfohlenen Deckbeschichtungsstoffen zu überarbeiten.

Die maximale Schichtdicke einer Schicht lässt sich am besten durch Airless-Spritzen erzielen.

Mit anderen Verarbeitungsmethoden ist die erforderliche Schichtdicke meist nicht erreichbar.

Bei Verarbeitung durch Druckluftspritzen können zur Erzielung der maximalen Schichtdicke mehrere Kreuzgänge erforderlich sein.

Sicherheitsinformationen

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Belüftungsvorschriften

Benötigte minimale Menge Luft zur Erfüllung von:

	MAK	10 % LEL
Acraton Barrier		
Verdünnung FGM 631	3995 m³/l	160 m³/l
Verdünnung WTD 107	4085 m³/l	168 m³/l

MAK = Maximale Akzeptierte Konzentration

LEL = Lower Explosion Limit

Siehe auch Sicherheitsdatenblatt.

Sonstige Technische Informationen:

- (download von www.zandleven.com)
- A1 Etikettierung von Farbprodukten innerhalb der EG
 - A2 Fysische Daten
 - A4 Die allgemeinen Richtlinien für die Stahlkonservierung
 - A6 Vorbehandlung von Baustahl



Diese Daten sind nach bestem Wissen erstellt und waren am Datum der Ausgabe korrekt. Diese Hinweise sind unverbindlich, da die Wahl des Produktes unter Umständen beim Verarbeiten von den Systemen außer unserer Beurteilung fallen.

Dieses Dokumentationsblatt wird bei Änderungen nicht automatisch ersetzt.

Der deutschsprachige Text ist eine Übersetzung. In Zweifelsfällen ist der niederländische Originaltext verbindlich.