



zandleven coatings

MONOPOX® HB COATING

epoxid

2-Komponenten high build Epoxidharzlack u.a., mit Titandioxid und inerten Füllstoffen.

- Besitzt eine hervorragende Wasser-, Seewasser, Alkali, Säure-, Mineralöl-, aliphatische- und aromatische Lösemittelbeständigkeit.
- Hervorragende Haftung am gestrahlten oder chemisch vorbehandelten Rostfreier Stahl.
- Aufzutragen in hohen Schichtdicken.
- Nach Aushärtung ausgezeichnete mechanische und chemische Resistenz.

Anwendung als Zwischenschichtlack und/oder Deckschichtlack für Anstrichsysteme auf Stahl und Beton in industrieller, maritimer und nuklearer Umgebung.

- Selbst wenn die Stahlkonstruktion mit diesem Lack versehen ist und eine lange Zeit im Außenbereich gestanden hat, ist es möglich diese Lack mit fast allen Anstrichsystemen zu überstreichen.
- Bei der Anwendung als Deckanstrich im Außenbereich kann Kreidung entstehen.

Physikalische Daten

Glanz	Halbmatt (etwa 25 GU, farhtonabhängig)
Farbe	RAL Farbtöne
Dichte	Etwa 1,4 kg/l (Gemisch-Produkt, farhtonabhängig)
Feststoffgehalt	Etwa 60 Vol.% (Gemisch-Produkt, farhtonabhängig)
VOC	Etwa 325 g/l (flüchtige organische Stoffe)
Empfohlene Schichtdicke	70 - 120 µm Trockenschichtdicke pro Schicht 115-200 µm Nassschichtdicke pro Schicht (nicht verdünnt)
Theor. Anstrichmittelverbrauch	Bei 70 µm Trockenschichtdicke 8,6 m ² /l. Bei 120 µm Trockenschichtdicke 5,0 m ² /l.
Prakt. Anstrichmittelverbrauch	Abhängig von vielen Faktoren z.B. Objektform, Flächenprofil, Auftragsverfahren, Auftragsumstände und Erfahrung.
Einige Richtlinien sind:	Pinself/Farbroller : 85-90% theor. Anstrichmittelverbrauch Spritzen : 50-70% theor. Anstrichmittelverbrauch
Flammpunkt ISO 1523	Basiskomponente 23°C Härter 2V4 30°C Verdünnung FGM 631 26°C Verdünnung WTD 107 14°C
Temperaturresistenz	120°C falls die Belastung in einem trockenen Zustand stattfindet
Haltbarkeit	Mindestens 12 Monate, vorausgesetzt, dass es in der original verschlossenen Verpackung an einer trockenen und kühlen Stelle gelagert wird.

Trockenzeiten

Trockenschichtdicke bis 120 µm	30°C	20°C	10°C	5°C
Staubtrocken	½ Std.	1½ Std.	2 Std.	3 Std.
Transportierbar	8 Std.	16 Std.	24 Std.	36 Std.
Völlige Durchtrocknung	3 Tage	4 Tage	6 Tage	10 Tage
Überstreichbar:				
Minimaler Zeitraum	4 Std.	6 Std.	8 Std.	16 Std.
Maximaler Zeitraum *	7 Tage	14 Tagen.	1 Monat	3 Monats

* Falls das maximale Überstreichbarkeitsintervall überschritten wurde, ist Anrauen der Oberfläche notwendig, um die Zwischenhaftung sicherzustellen.

Bei den Trockenzeiten sind die Schichtdicken, Belüftung, Temperatur und relative Feuchtigkeit von großer Bedeutung.



Verarbeitungsrichtlinien

Mischungsverhältnis	Volumen: Basiskomponente-Härter 2V4 81:19 Gewicht: Basiskomponente-Härter 2V4 87,5:12,5
Mischungsinstruktionen	Basiskomponente und Härter müssen bei Temperaturen von 10°C oder höher gemischt werden. Bei niedrigeren Temperaturen ist eine zusätzliche Verdünnung erforderlich, welche den Schichtdickenbereich negativ beeinflusst und die Aushärtung verzögert. Die Basiskomponente vor Gebrauch gut aufrühren, dann den Härter zugeben und - möglichst mit einem elektrischen Rührer - gründlich mischen. Boden und Gefäßwände müssen auch erfasst werden.
Induktionszeit	Bei 20°C nicht notwendig Bei 10°C mindestens 10 Minuten
Verarbeitungszeit nach Mischung	20 Liter Gebinde: Etwa 16 Stunden bei 10°C Etwa 8 Stunden bei 20°C Etwa 5 Stunden bei 30°C
Applikationsbedingungen	Temperatur : 15 – 25°C Relative Luftfeuchtigkeit : 40 – 75%

Verarbeitung

Verdünnungstyp	Airless spray	Luftspritzpistole	Pinsel/Farbroller
Menge Verdünnung (Abhängig von Anwendung und Anlage)	FGM 631 / WTD 107	FGM 631 / WTD 107	FGM 631 / WTD 107
Düsengröße	5 – 10 Vol.%	10 – 15 Vol.%	0 – 5 Vol.%
Spritzdruck	0,41 – 0,46 mm 0,016 – 0,018 Inch	1,5 – 2,5 mm	
Maximale Trockenschichtdicke	150 – 180 bar	3 – 5 bar	
Reinigung Werkzeuge	80-120 µm	70-100 µm	60-80 µm
	FGM 631 / WTD 107		

Oberflächenbedingungen

Stahl	Neuer Stahl: Als Grundierung kann Monopox SF-HB, Monopox ZF-Universal, Monopox Metalcoat ZL 70, Monopox Micro-zink oder Monopox LG Micro-zink angewendet werden. Ausbesserung und Wartung: Die Oberfläche sorgfältig reinigen, entweder mit einem richtigen Reinigungsmittel oder Dampfstrahlreinigung. Salze und andere wasserlösliche Verschmutzungen mittels abspritzen mit Wasser unter Hochdruck entfernen. Rost usw. entweder mit Wasserstrahlen Sa 2½ oder mechanischer Entrostung bis St. 2-3 entfernen. Auf eine sauberen Oberfläche das empfohlene Anstrichsystem auftragen. <ul style="list-style-type: none">▪ Mechanisch- oder handentrostet ergibt im Vergleich zum (Wasser)strahlen eine schlechtere Qualität und resultiert meistens in einer kürzeren Schutzdauer des aufgetragenen Anstrichsystems.
Rostfreier Stahl	Anstrahlen mit einem inerten Feinstrahlmittel (0,5 mm) und angepasstem Druck, damit eine gleichmäßig aufgerauhte Oberfläche entsteht.



zandleven coatings

MONOPOX[®] HB COATING

epoxid

Produkteigenschaften

Die Temperatur der Oberfläche muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der Luft liegen
Wenn der Stahl Temperatur unter 5°C darf nicht Anwendung ausgeführt werden.

Wenn die Verarbeitung in einem geschlossenen Raum stattfindet, muss kontinuierlich Frischluft zugeführt werden um Lösemitteldämpfe zu entfernen, mit Rücksicht auf Härtung, Gesundheit und Sicherheit

Bei niedrigen Temperaturen mit ein hoher Luftfeuchtigkeit können Aminen auftreten. Präsenz kann zu Haftungsproblemen führen. Vor dem Aufbringen der nächsten Schicht sollte überwacht werden.

Die ästhetischen Eigenschaften können durch Kondensation von Luftfeuchte während oder unmittelbar nach dem Aufbringen zu einer matten Oberfläche und einer minderwertigen Beschichtung führen.

Eine vorzeitige Belastung durch Wasser (z.B. Regentropfen) verursacht Verfärbungen, insbesondere bei dunklen Farbtönen und niedrigen Temperaturen.

Da das Produkt auf Basis von Epoxid-Technologie basiert ist, wird eine pflegende Deckbeschichtung mit guter Glanzhaltung und Farbtönbeständigkeit benötigt, dann ist das Produkt mit empfohlenen Deckbeschichtungsstoffen zu überarbeiten.

Die maximale Schichtdicke einer Schicht lässt sich am besten durch Airless-Spritzen erzielen.
Mit anderen Verarbeitungsmethoden ist die erforderliche Schichtdicke meist nicht erreichbar.
Bei Verarbeitung durch Druckluftspritzen können zur Erzielung der maximalen Schichtdicke mehrere Kreuzgänge erforderlich sein.

Sicherheitsinformationen

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Belüftungsvorschriften

Benötigte minimale Menge Luft zur Erfüllung von:

	MAK	10 % LEL
Monopox HB coating	1600 m ³ /l	74 m ³ /l
Verdünnung FGM 631	3995 m ³ /l	160 m ³ /l
Verdünnung WTD 107	4085 m ³ /l	168 m ³ /l

MAK = Maximale Akzeptierte Konzentration

LEL = Lower Explosion Limit

Siehe auch Sicherheitsdatenblatt.

Sonstige Technische Informationen (download von www.zandleven.com)

- A 1 Etikettierung von Farbprodukten innerhalb der EG
- A 2 Fysische Daten
- A 3 Beständigkeitsliste für Monopox HB systeme
- A 4 Die allgemeinen Richtlinien für die Stahlkonservierung
- A 6 Vorbehandlung von Baustahl

Diese Daten sind nach bestem Wissen erstellt und waren am Datum der Ausgabe korrekt. Diese Hinweise sind unverbindlich, da die Wahl des Produktes unter Umständen beim Verarbeiten von den Systemen außer unserer Beurteilung fallen.
Dieses Dokumentationsblatt wird bei Änderungen nicht automatisch ersetzt.
Der deutschsprachige Text ist eine Übersetzung. In Zweifelsfällen ist der niederländische Originaltext verbindlich.

